

Produktblad

Differol T03 D

Vit direktavformningsolja - teknisk kvalitet.

Produktbeskrivning

Differol T03 D är en specialutvecklad formolja för betongprodukter, som avformas direkt efter gjutning när betongen är färsk som t.ex. markbelägningssten, takpannor, kantsten, gångplattor m.m. Oljan används framförallt på pressverktyget och vändformen. Till underlagsbrickor rekommenderas Differol MR eller Differol TR för att man skall få längre hållbarhet hos brickorna samt lättare avformning.

Egenskaper

Differol T03 D är en tunn, lågviskös teknisk vitolja helt utan lösningsmedel och aromater. Den reducerar friktionen vid avformning mellan betong och form/pressverktyg utan att klibba.

Formar och pressverktyg hålls rena och betongytan blir slät och porfri.

Bruksanvisning

Differol T03 D skall inte spädas före användning. Oljan sprutas eller penslas på underlaget i ett så tunnt skikt som möjligt.

Undvik överskottsolja.

Differol T03 D kan användas vid temperaturer ner till - 10° C. Oljans egentemperatur bör dock, med tanke på funktion och förbrukning, vara minst +5° C.

Miljö

Differol T03 D har framställts för att uppfylla mycket höga miljökrav. Oljan innehåller därför endast vitolja av teknisk kvalitet med tillsatser av livsmedelsgodkända vegetabilier. Differol T03 D är helt fri från lösningsmedel. Ren Differol T03 D kan inte framkalla hudproblem.

Se i övrigt vårt säkerhetsdatablad.

Förvaring

Differol T03 D skall lagras i slutna originalembalage. Fat som utomhuslagras bör ligga ner eller täckas för att undvika vatteninträning vid locken.

Leveransform

Differol T03 D levereras i:
25 lit dunk, 210 lit fat eller i tank.

Tekniska data DIFFEROL T 03 D:

Aktiva komponenter: Teknisk vitolja, aromatfri och lösningsmedelsfri, med livsmedelsgodkända vegetabiliska tillsatser.

Densitet:	Ca 0,85 kg/lit.
Viskositet:	Ca 4 cp vid + 20° C.
Lägsta flyttemp.:	Ca - 60° C.
Anilinpunkt:	>90° C (gummiresent).
Flampunkt:	> 110° C.
Utseende:	Klar, svagt gulaktig, lukt fri vätska.