



The Chemical Company

Produktblad

EMACO S88 C

Reparationsbruk

Beskrivning

Emaco S88 C är ett färdigblandat cementbaserat och polymermodifierat reparationsbruk som blandas med vatten. Bruket är tixotropiskt och lämpar sig både för hand och maskinell applicering. Emaco S88 C fungerar utmärkt på vertikala & horisontella ytor. Emaco S88 C har god vidhäftning till betong, Ingen primer behövs, endast förvattning.

Användningsområde

För större skador och ytor som behöver lagas ut i tjocklekar mellan 5-35 mm på exempelvis betongväggar, bropelare, undersidan av brobanor m.m.

Egenskaper

- * Tryckhållfasthet >70 MPa vid 28 dygn.
- * Böjdragshållfasthet 7,5 MPa vid 28 dygn.

Användning och förberedelser

För att resultatet ska bli bra krävs att den gamla ytan är väl rengjord från föroreningar och damm.

Blandning

En säck Emaco S88 C blandas med max 3,75 liter rent vatten. Blanda ca.3-4 minuter tills massan är homogen och fri från klumpar

Potlife/öppethållande

Ca. 45 minuter vid 20° C.

Efterbehandling

Fria ytor täcks snarast med våta säckar eller liknande. När ytan tillstyvnat påföres membranhärdare.

Hantering

Emaco S88 C innehåller portlandcement vilket gör att den efter blandning med vatten är frätande.

Använd lämplig skyddsutrustning.

I övrigt hänvisas till separat varuinformationsblad.

Förpackning och lagring

Emaco S88 C levereras i säckar om 25 kg och måste lagras torrt.

Hantering

BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72 Rosersberg, Sweden
Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67, www.basf-cc.se