

Produktblad

Finspackel

Cementbaserad spackelmasa till lodräta betongytor för användning inomhus och utomhus

Användningsområde

Finspackel används till fin- och slätspackling av lodräta underlag av t.ex. betong och lättbetong. Spacklet kan användas både inomhus och utomhus. Efter putsning med grovt sandpapper kan den spacklade ytan målas och tapetseras.

Egenskaper

Finspackel är ett smidigt och lättarbetat cementbruk för 0-2 mm beläggning. Det har bra vidhäftning på alla rena, cementbaserade underlag. Spacklingen härdar utan sprickbildning och får en blank eller lätt sandad yta beroende på vilket redskap som använts. Det härdade spackellagret är lätt att slipa helt jämnt med t.ex. ett sandpapper eller en slipskiva. Den färdiga ytan blir fast och dammfri.

Underlag

Underlagets temperatur ska vara minst +5°C. Underlaget ska vara rent, dammfritt, fast och bärkraftigt samt fritt från olja och fett. Större hål och skador repareras med t.ex. Repafix 50 eller Polycrret 5 och Repament SP 20. Förvattning behövs normalt inte. Starkt sugande underlag t.ex. lättbetong grundas lämpligen med Gisogrund, som förtunnats med vatten 1:2. Grundningen ska torka före spackling.

Förbrukning

Förbrukningen är beroende av underlagets beskaffenhet, men normalt kan man räkna med 2 kg/m².

Leveransform

Finspackel levereras i 15 kg kraftpapperssäckar med plastinlägg. Färgen är ljusgrå men kan levereras även i vitt.

Lagring

Vid torr och sval förvaring i öppnade originalemballage är hållbarheten 6 månader.

Blandning och användning

Blandningsvatten: 4,5 - 4,8 lit/15 kg säck. Blandningsvattnet hålls i ett rent kärl, torrbruket tillsätts, och man blandar väl med en långsamtgående bormaskin eller liknande. Blanda i minst 3 minuter tills bruket är klumpfritt och smidigt. Bruket läggs på med en stålspackel eller liknande i en lämplig tjocklek på 0 - 2 mm. Om det är nödvändigt kan den spacklade ytan slipas efter ett dygn. Efter 2 dygn kan man måla med vattenblandade, diffusionsöppna färger.

Rengöring

Verktyg görs rena med vatten snarast efter användning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt eller med hjälp av Cement Toxin 2.

Miljö

Finspackel innehåller antikrombehandlad cement med mindre än 2 mg vattenlöslig sexvärt krom/kg cement. Cement bildar kalciumhydroxid vid kontakt med vatten. Detta verkar hudirriterande vid längre tids kontakt. Undvik hud- och ögonkontakt samt även inandning av damm.

Tekniska data

Material: cement, finsand och polymerer
Vattenåtgång: 6-6,4
Densitet: ca. 1,7 kg/liter
Kornstorlek: < 0,18 mm
Öppethållande: ca. 60 minuter vid +20°C
Övermålningsbar: 2 dygn med vattenbaserad färg vid + 20°C