

# Produktblad

## Pozzolith 401R Lent

### Retarderande tillsatsmedel för betong

#### Produktbeskrivning

Pozzolith 401R Lent är ett retarderande tillsatsmedel för betong och bruk.

#### Användningsområde

Pozzolith 401R Lent används vid långa transporter, gjutuppehåll där man önskar vibrera ihop betongen vid gjutskarven samt vid undervattensgjutningar.

Pozzolith 401R Lent tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig Pozzolith 401R Lent till torr ballast eller cement.

Pozzolith 401R Lent är möjlig att kombinera med alla typer av flyttillsatsmedel.

#### Lagring

Vid normala temperaturer mellan +5 och 25°C och frostfri förvaring i väl slutna original-förpackningar är hållbarheten 12 månader. Produkten skall omröras vid lagring i tank.  
Om produkten frusit, tina upp vid 20°C, under omrörning.

#### Materialåtgång

Doseringen av Pozzolith 401R Lent ligger mellan 0,2 och 3,0% av cementvikten. Aktuell dosering skall alltid kontrolleras med förundersökning.

#### Förpackning

Pozzolith 401R Lent levereras på fat om 210 liter, palltank om 1000 liter eller i bulk.

#### Hantering

Pozzolith 401R Lent är inte hälsofarligt och klassas inte som farligt gods. I övrigt se separat säkerhetsdatablad.



0921-BPR-2003  
SS-EN 934-2  
2003

Anmält organ:  
Qualitätsgemeinschaft  
Deutsche Bauchemie

#### Tekniska data

Form	Vätska
Färg	Brun
Viskositet	Flytande
Densitet	1,04±0,02 kg/liter
Torrhalt	10±1%
pH	8,5±1,5
Kloridhalt	<0,01%
Ekv Na <sub>2</sub> O	<0,1%
Fryspunkt	0°C
Lagringstid	12 månader

#### BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72 Rosersberg, Sweden  
Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67, www.basf-cc.se