

Produktblad

Lubricon TB

Tillsatsmedel till jordfuktig betong.

Användning

Lubricon TB används till alla typer av betongprodukter som tillverkas av jordfuktig betong t.ex:

- * Håldäck
- * Vältbetong
- * Marksten
- * Takpannor
- * Rör
- * Murblock

Egenskaper

- * Högre hållfasthet
- * Lägre cementförbrukning
- * Ökad packningsgrad
- * Tätare betong
- * Ökad stabilitet vid avformning
- * Minskad vattenabsorbtion
- * Mindre kalkutfällningar
- * Vattenreducerande

Bruksanvisning

- * Doseras samtidigt med eller direkt efter blandningsvattnet. Bäst effekt erhålls då det tillsätts efter blandningsvattnet.
- * Medlet får inte doseras i torrsatsen.
- * Vattencementtalet kan normalt reduceras med 1 - 5%.
- * Cementmängden kan minskas med 5-15%. Normalreduktion är 5 - 10%.

Miljö

Lubricon TB är svagt surt och kan därför verka irriterande vid stänk i ögonen samt vid långvarig eller ofta upprepad hudkontakt.

Se i övrigt produktens säkerhetsdatablad.

Lagring

Lubricon TB ska förvaras frostfritt och svalt.

I oöppnade originalförpackningar är hållbarheten 12 månader.

Stationär tank bör rengöras ca 1 gång per år.

Förvaring

Lubricon TB ska förvaras frostfritt och svalt.

I oöppnade originalförpackningar är hållbarheten 12 månader.

Stationär tank bör rengöras ca 1 gång per år.

Förpackning

Lubricon TB levereras i 25 kg dunk, 200 kg fat, 1000 kg container eller i bulk.

Tekniska data

Färg:	Brun vätska
Torrhalt:	30 +-1.5%.
Densitet:	1,12 +-0,03 kg/lit.
pH-värde:	4,5 +- 0,5.
Kloridhalt:	< 0,05%.
Ekv Na ₂ O:	< 0,5%.
Aktiv komponent:	Modifierad lignonsulfat med additiv.
Kontroll:	BTK 319