

Produktblad

Rheomac UW 400

Tillsatsmedel för undervattensgjutning.

Produktbeskrivning

Rheomac UW 400 är ett tillsatsmedel i pulverform, speciellt framtaget för undervattensgjutning.

Rheomac UW 400 ökar betongens sammanhållningsförmåga och motverkar urtvättningen av betongens cement.

Användningsområde

Rheomac UW 400 rekommenderas att användas i all typ av betong, bruk etc. som skall användas under vatten.

Fördelar

Rheomac UW 400 behåller betongens arbetbarhet, goda sammanhållning och homogenitet vid undervattensgjutning även vid stark genomströmning av vatten utan att cement behöver överdoseras.

Dosering

Doseringen är 0,7kg -2kg / 100 kg cement.

Rekommenderad dosering är 1,5 kg /100 kg cement.

Doseringstorlek är beroende av arbetets art, höjd, lutning och styrkan i vattenströmningen.

Förpackning och lagring

Rheomac UW 400 levereras i 10 kg säckar.

Rheomac UW 400 lagras i slutna säckar i torra förhållanden.



0965-CPD-AH007

SS-EN 934-2 T.4

2003

Tekniska data

Färg o Form	gulbrun pulver
Kloridhalt	< 0,15
Torrhalt	c:a 95,6 %
Lagringstid	max 18 månader